

# ARMOR habitot



Japanese Stucco  
Japanese Stucco

NOTICE DE POSE ET MISE  
EN OEUVRE



ARMOFIX

WWW.ARMODY.COM

## Notice d'utilisation

Notre sous couche Acrylique *ARMOFIX* est une impression isolante à base de résine acrylique chargée de silice.

Convient pour : *ARMONY, ARMOZEN, ARMOTEX, ARMOSAND, ARMOGLAS, ARMOTEK*

### Mode opératoire

**Préparation de la surface** : nettoyer et gratter la surface en cas de besoin..

Au besoin, en cas de supports dégradés, assainir le support et appliquer un ré agréage en surface (reboucher les trous, les fissures, enlever les aspérités).

**Préparation du produit *ARMOFIX*** :

1. Bien mélanger à l'aide d'un bâtonnet le contenu du pot ou le verser dans un récipient approprié.

**Application du produit *ARMOFIX***:

- ***A la brosse*** : appliquer avec une brosse plate en une ou deux couches selon la qualité et la couleur du fond du support.
- ***Au rouleau*** : appliquer le produit en une ou deux passes à l'aide d'un rouleau Laine Courte.
- Attendre 8 heures entre les deux couches.
- Sec au toucher : 1 heure
- Attendre 48 heures avant application du revêtement.

**RECOMMANDATIONS :**

- *Nous recommandons d'utiliser la sous couche ARMOFIX afin d'éviter tout risque de dégorgement des supports. Ceci permettra également de faciliter la pose ou la dépose des produits à la décolleuse ultérieurement.*
- *Nous recommandons de croiser les couches afin de bien nourrir les supports et d'assurer une dispersion homogènes des particules de silices sur le support.*

#### Remarques

Ne jamais appliquer sur supports humides, salpêtrés, ainsi qu'à une température inférieure à 10°C. Ceci n'est en aucun cas un traitement contre l'humidité.

Craint le Gel en dessous de 5°C.

Pouvoir couvrant environ 6 à 7 m<sup>2</sup> par litre.

Nettoyage des outils à l'eau.

COLORIS : Blanc

Groupe *Armor Habitat*

RCS Rennes B 402 339 832 La Berhaudière - 35190 SAINT PERN

tel/fax +33 (0)2 9966 7601 email : [armodysgroup@orange.fr](mailto:armodysgroup@orange.fr) www.armodys.com